

JB

# 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 9239—1999

## 工业热电偶、热电阻用陶瓷接线板

Wiring plank of ceramics for industrial thermocouple  
and resistance temperature sensor

1999-08-06发布

2000-01-01实施

国家机械工业局发布

## 前　　言

本标准是对 ZB N11 009—88《工业热电偶、热电阻用陶瓷接线板》的修订。

本标准与 ZB N11 009—88 在主要技术内容上没有差异，仅对原标准作了编辑性修改。

本标准自实施之日起代替 ZB N11 009—88。

本标准的附录 A 是标准的附录，附录 B 是提示的附录。

本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会提出并归口。

本标准主要起草单位：湖州自动化仪表厂。

上海闪电控制仪表有限公司

中华人民共和国机械行业标准  
工业热电偶、热电阻用陶瓷接线板

JB/T 9239—1999

代替 ZB N11 009—88

Wiring plank of ceramics for industrial thermocouple  
and resistance temperature sensor

## 1 范围

本标准规定了工业热电偶、热电阻和铠装热电偶用陶瓷接线板(以下简称接线板)的分类、型式、尺寸、产品代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装运输和贮存。

本标准适用于工业热电偶、热电阻和铠装热电偶用接线板。

## 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 2829—1987 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

GB/T 4069—1983 电子陶瓷零件公差

GB/T 14691—1993 技术制图 字体

JB/T 9329—1999 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

## 3 分类、型式、尺寸和产品代号

### 3.1 分类

接线板按材质分为:

a) 粘土质 由粘土、长石和石英等原料配制的, 氧化铝含量在 30% ~ 40% 的硅酸盐制品 ( $K_2O - Al_2O_3 - SiO_2$ ), 材质代号为 CT<sub>3</sub>。

b) 滑石质 氧化镁含量在 30% ~ 35% 镁硅酸盐为主晶相的瓷 ( $MgO - Al_2O_3 - SiO_2$ ), 材质代号为 H<sub>3</sub>。

注:未列入本标准的其它陶瓷材质,由用户和制造厂商定,其余要求应符合本标准的规定。

### 3.2 型式、尺寸和产品代号

#### 3.2.1 型式和尺寸

型式、型式代号和尺寸见附录 A(标准的附录)中图 A1 ~ 图 A8, 图中未注公差处应符合 GB/T 4069 中表 1 内 9 级公差,并规定:

a) 孔公差取单向极限偏差,上偏差取正值;

b) 轴公差取单向极限偏差,下偏差取负值;

c) 图中“+”,“-”,“A”,“B”,“C”,“D”,“I”,“II”等符号与字母,其字体应符合 GB/T 14691 的规定,字体凸出高度不低于 0.3mm,排列应均匀、对称。

#### 3.2.2 产品代号

接线板的产品代号由下列部分组成:

材质代号—型式代号 标准代号与顺序号

例如：粘土质图 A1 型式的接线板图示为：

CT<sub>3</sub>—034 JB/T 9239

滑石质 A1 型的接线板图示为：

H<sub>3</sub>—034 JB/T 9239

注：未列入本标准的其它型的接线板，由用户和制造厂商定，其余要求应符合本标准的规定。

## 4 技术要求

### 4.1 外观

接线板应平整、光滑和完整，不允许有裂纹、熔洞、烟熏、堵塞、明显气泡、斑点等缺陷。

### 4.2 尺寸

接线板的尺寸和公差应符合 3.2.1 的规定。

### 4.3 吸水率

接线板的吸水率不大于 0.2%。

### 4.4 抗折(断)力

粘土质接线板抗折力应大于 500N；滑石质接线板抗折力应大于 1000N。

### 4.5 绝缘电阻

在环境温度为 15℃ ~ 35℃，相对湿度不大于 80% 时，接线板上装上接线柱，并固定在接线盒内，接线柱与接线盒之间的绝缘电阻应不小于 2000MΩ。

### 4.6 碰撞和自由跌落

接线板应能经受 JB/T 9329 规定的碰撞和自由跌落试验，自由跌落高度取 100mm。

## 5 试验方法

### 5.1 外观

将接线板放在平板上，以手感检查是否平整，其它以目测检查。

### 5.2 尺寸

按 4.2 的规定用精确度为 0.02mm 的游标卡尺测量。

### 5.3 吸水率

先将接线板用清水洗净，置于 105℃ ~ 110℃ 试验箱内，干燥至恒重 G（称量次数不少于二次，二次称量之间加热时间不少于 30min），然后放入水中煮沸 4h，后再浸放 1h，取出后用拧干的湿毛巾吸去接线板表面和孔内的水分，再称其重量为 G<sub>1</sub>，按下式计算吸水率：

$$X = \frac{G_1 - G}{G} \times 100\%$$

式中： X——吸水率，%；

G——接线板干燥时的重量，g；

G<sub>1</sub>——接线板吸水后的重量，g。

称量仪器用感量为 0.001g 的天平。

### 5.4 抗折(断)力

#### 5.4.1 试验设备

抗折力试验采用 SKZ—500 型数显抗折试验机或类似性能的抗折试验机，见附录 B（提示的附录）中图 B1 所示，图中上支承和下支承均为：直径是 8mm，长度是 45mm 的圆柱体，两下支承必须在同一平面内，并且平行，两支承间距离分别为 36mm（适用于型式代号为 034, 035, 038, 039, 054, 055 的接线板）；28mm（适用于型式代号为 040, 041 的接线板）。上支承也应与下支承平行。

### 5.4.2 试验步骤

按接线板型式代号选择相应的支承间距离，试验前清除支承和接线板表面上的粘着物，将接线板安放在两下支承上，两安装孔的中心连线与支承平行，并与上支承中心轴线在同一垂直平面上，接线板下面为受力面，加负荷速度为9.8N/s，接线板断裂时的负荷为接线板的抗折力。

### 5.5 绝缘电阻

在4.5规定的环境条件下放置24h，然后用电压为500V，测量范围为 $0\text{M}\Omega \sim 2000\text{M}\Omega$ ，精确度等级不低于1.5级的兆欧表测量。

### 5.6 碰撞和自由跌落

接线板在包装情况下，按JB/T 9329中碰撞和自由跌落试验规定的试验方法进行试验。

## 6 检验规则

### 6.1 出厂检验

#### 6.1.1 接线板的外观应逐块检验

#### 6.1.2 接线板的尺寸、绝缘电阻、吸水率按GB/T 2828采用一次抽样方案，并规定：

- a) 判别水平为Ⅰ级；
- b)  $AQL = 4.0$ 。

注：吸水率试验每季度不少于一次。

### 6.2 型式检验

#### 6.2.1 有下列情况之一时，要进行型式检验：

- a) 正常生产的产品的定期检验；
- b) 当产品的设计、工艺或材质改变时；
- c) 不经常生产的产品再次恢复生产时。

#### 6.2.2 型式检验按本标准的全部要求进行检验。

#### 6.2.3 型式检验按GB/T 2829采用一次抽样方案，并规定：

- a) 判别水平为Ⅱ级；
- b)  $RQL = 15$ ；
- c) 判别数组为(0,1)。

## 7 包装、运输和贮存

7.1 接线板用塑料袋作内包装，用木箱或纸箱作外包装，内、外包装均应排列整齐，内外包装之间用垫充物塞紧。外包装箱上应印有防震、防潮和小心轻放等字样。

7.2 每箱接线板应有合格证，并注有制造厂厂名、产品代号、数量、出厂日期和检验员工号。

7.3 接线板应在室内存放，避免雨淋受潮。

**附录 A**  
**(标准的附录)**  
**接线板型式、型式代号和尺寸**




图 A1 型式代号为 034 的图样





图 A2 型式代号为 035 的图样



图A3 型式代号为038的图样




图 A4 型式代号为039的图样




图 A5 型式代号为 040 的图样




图 A6 型式代号为 041 的图样




图 A8 型式代号为055的图样





图 A8 型式代号为 055 的图样

附录 B  
(提示的附录)  
抗折试验设备示意图



1—底座；2—立柱；3—支承台；4—下支承；5—被试接线板；6—上支承；7—加负荷杆；  
8—传动系杆；9—游动砝码；10—标尺；11—杠杆；12—平衡锤；13—电动机

图 B1 抗折试验设备示意图